



Die Zukunft des nachhaltigen und feuerbeständigen Bauens

2025

Dokument

Allgemeine Verarbeitungshinweise MAGOXX®Board für keramische Steinstreifen

info@magoxx.com

+31 (0) 88 3748400

www.magoxx.de



Die Zukunft des nachhaltigen und feuerbeständigen Bauens

Allgemeine verarbeitungshinweise für:

• KERAMISCHE STEINSTREIFEN

MAGOXX®Board NaNo eignet sich hervorragend als Untergrund für Steinstreifen in **hinterlüfteten** Steinstreifenverlegesystemen mit keramischen Steinstreifen, wenn die Verarbeitungshinweise genau beachtet werden.

Zur Bestätigung fordern Sie bitte immer die aktuellste Verarbeitungsanleitung über info@magoxx.com

- **12 mm** grau eingefärbte MAGOXX®Board **NaNo** mit der geschliffenen Seite nach außen auf eine **senkrechten Lattung** aus gehobeltem und KOMO-imprägniertem Fichtennetz
28 x 45 mm und an den Stoßstellen 28 x 70 mm.
Achsabstand der Latten maximal 600 mm.

Für Steinstreifen > 50 kg/m² sollte **15 mm** graue **MAGOXX®Board-Facade** verwendet werden. Für Steinstreifen > 75 kg/m² sind 18 mm grau eingefärbte **MAGOXX®Board-Facade** zu verwenden.

MAGOXX®Board-Facade sollte mit der glatten Seite nach vorne verwendet werden. Der Achsabstand zwischen den Schienen darf 400 mm nicht überschreiten.

- Die Befestigung an der Hinterkonstruktion ist von Ihrem Statiker festzulegen bzw. zu prüfen.
- Bei Tür- und Fensterrahmen sollte MAGOXX®Board "beflaggt" werden.
- Für die zwingend notwendige natürliche Lüftung verwenden Sie gelochte Lüftungsprofile, Bienenstockhalter oder Lüftungsgitter (Art und Anzahl bestimmen Sie).
- Achten Sie darauf, dass die von Ihnen zu berechnende notwendige natürliche Belüftung mit ausreichendem Lufteintritt unten und ausreichendem Luftaustritt oben nicht durch aufgewölbte Dämmung und lose Folien gestört wird.
- Wird MAGOXX®Board bis zum - oder im - Erdreich verlegt, muss es vorab bis zu 25 cm über dem Erdreich mit **Innotec Spray-Seal HS** von Mirari Nederland B.V. geschützt werden.
- Auf der 270 / 300 cm Seite müssen die Nähte zwischen den Verbindungen der MAGOXX®Board mindestens 5 mm breit sein. Auf der 120 cm Seite sind es mindestens 3 mm. Die Nähte müssen ausreichend abgedichtet werden mit Innotec Adhesiveal von Mirari Nederland B.V.
- Für die Befestigung der MAGOXX®Board Fassade **sind DynaPlus AR-beschichtete Schrauben** mit einem Achsabstand von 200 mm zu verwenden. Länge ca. 3x die Dicke der Platte, niemals durch Folien hindurch Folien. Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf immer bündig mit der Oberfläche der MAGOXX®Board ist, niemals in diese hinein. Bringen Sie die Schrauben oder Nägel in einem Abstand von mindestens 15 mm von den Seiten und mindestens 50 mm von den Ecken an.
- Sie oder Ihr Verleger verarbeiten die Steinstreifen-Klebesysteme gemäß den geltenden Verarbeitungsvorschriften des Kleber- und Fugenmörtelherstellers.
- Im Zweifelsfall oder für weitere Beratung? Bitte kontaktieren Sie MAGOXX B.V.

MAGOXX

Die Zukunft des nachhaltigen und feuerbeständigen Bauens

MAGOXX B.V.
Caballero Fabrik
Saturnusstraat 60, Einheit 71
2516 AH Den Haag
(Niederlande)
+31 (0) 88 3748400