



Die Zukunft des nachhaltigen und feuerbeständigen Bauens

2025

Dokument

Allgemeine Verarbeitungshinweise MAGOXX®Board für Fliesen INNEN

info@magoxx.com

+31 (0) 88 3748400

www.magoxx.de



Die Zukunft des nachhaltigen und feuerbeständigen Bauens

Allgemeine verarbeitungshinweise für:

- **Fliesenarbeiten im Innenbereich:** MAGOXX®Board-Facade eignet sich hervorragend als Fliesenträger für den Innenausbau, wenn die Verarbeitungshinweise genau beachtet werden.

Zur Bestätigung fordern Sie bitte immer die aktuellste Verarbeitungsanleitung über info@magoxx.com

- MAGOXX®Board-Facade **G mm, 12 mm oder dicker** mit der glatten Seite nach außen auf eine **senkrechten Lattung** aus gehobeltem und KOMO-imprägniertem Fichtennetz 28 x 45 mm und an den Stoßstellen 28 x 70 mm. Achsabstand der Latten maximal 400 mm (9 mm) und 600 mm (12 mm).
- Die Festigkeit der (Rück-)Konstruktion ist von Ihrem Statiker zu ermitteln bzw. zu prüfen.
- Bei Tür- und Fensterrahmen sollte die MAGOXX®Board **"beflaggt"** werden.
- Auf der 270 / 300 cm Seite sind zwischen den Stößen der MAGOXX®Board mindestens 5 mm breite Fugen einzuhalten. Auf der 120 cm Seite sind es mindestens 3 mm.
- Die Nähte müssen mit **Innotec Adheseal** von Mirari Nederland B.V. ausreichend abgedichtet werden. Messer oder Spachtel zum Entfernen von überschüssigem Adheseal. Für eine 100%ige Abdichtung der Eckverbindungen empfehlen wir **Innotec Spray Seal HS** von Mirari Nederland B.V.
- Für die Montage des MAGOXX®Boards sind **DynaPlus AR-beschichtete Schrauben** mit einem Achsabstand von 200 mm zu verwenden. Länge ca. 3x die Plattendicke, niemals durch Folien hindurch.

Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf immer bündig mit der Oberfläche des MAGOXX®Boards abschließt, niemals in diese hinein.

Bringen Sie die Schrauben oder Nägel mit einem Abstand von mindestens 15 mm zu den Seiten und mindestens 50 mm zu den Ecken ein.

- Tragen Sie eine feuchtigkeitsbeständige Grundierung auf das Ganze auf.
- Verkleben Sie die Fliesen gemäß den Verarbeitungshinweisen Ihres Fliesenkleberlieferanten.
- Im Zweifelsfall oder bei weiteren Fragen? Bitte kontaktieren Sie MAGOXX B.V.

MAGOXX

Die Zukunft des nachhaltigen und feuerbeständigen Bauens

MAGOXX B.V.
Caballero Fabrik
Saturnusstraat 60, Einheit 71
2516 AH Den Haag
(Niederlande)
+31 (0) 88 3748400